



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики георешетки Прудон 494

РАЗМЕРЫ И МАССЫ							ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
Тип	Высота (Н), мм	Длина, мм Сложена/Растянута(А0/А)	Ширина, мм Сложена/Растянута (В0/В)	Ширина ячейки, мм Сложена/Растянута(А0/А)	Толщина ребер (δ), мм	Масса, кг	№№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
ОР1	50	81 6120	3400 2430	330 200	1,35	13	1	Максимальная нагрузка, кгс/5 см:	
								- пластина	146
								- шов	73
ОР2	75	81 6120	3400 2430	510 300	1,35	20	2	Удлинение ленты при максимальной нагрузке, %	25
ОР3	100	81 6120	3400 2430	680 400	1,35	15	3	Удлинение ленты при разрыве, %	180 ÷ 500
АР1	100	81 6120	3400 2430	330 200	1,35	25	4	Жесткость ребер по ГОСТ 8977-74, не менее сН	500
АР2	150	81 6120	3400 2430	330 200	1,35	38	5	Стойкость к воздействию температур, °С	+55-60
АР3	200	81 6120	3400 2430	330 200	1,35	50	6	Химическая стойкость, рН	4 ÷ 11

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).