



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики геотекстиля Геоспан ТС 90

Наименование показателя	Геотекстиль Геоспан ТС 90
Разрывная нагрузка	
- в продольном направлении, Н / кН/м / кгс	325 / 6,5 / 32,5
- в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс	215 / 4,3 / 21,5
Поверхностная плотность ± 10 %	90
Размеры рулона	
- ширина рулона, м ± 1%	2
- намотка рулона, м	25, 50
Удлинение при максимальной нагрузке	
- в продольном направлении, %, не более	60
- в поперечном направлении, %, не более	60
Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м ² ×сек, более	26
Сырье	полиэфир

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).